

### ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13813 ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
<b>C20</b>	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 28 ΗΜΕΡΕΣ (20±2°C, 65±5% RH)	<b>EN 13892-2</b>	≥ 20,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>C30</b>			≥ 30,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>F4</b>	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 28 ΗΜΕΡΕΣ (20±2°C, 65±5% RH)	<b>EN 13892-2</b>	≥ 4,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>F5</b>			≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup>