

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 998-2
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ**

ΤΥΠΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
M 10	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 28 ΗΜΕΡΕΣ (20±2°C, 65±5% RH)	EN 1015-11	≥ 10 N/mm ²
M 15			≥ 15 N/mm ²
M 20			≥ 20 N/mm ²